# WEICON
# Жировая смазка AL-T



**Описание**
Современные, жировые смазки, которые выполняют растущие требования современного оборудования и машин пользуются все большим спросом.
Главным требованием к таким жировым смазкам является максимальная передача силы при минимальном трении и минимальном износе.
Очень часто дополнительно к этому требуются такие качества, как водостойкость, устойчивость к действию химических продуктов, совместимость с пластиками или защита от коррозии.

Жировые смазки WEICON разработаны специально для выполнения таких требований.




**Жировая смазка AL-T**
Универсальная, высокотемпературная, жировая смазка AL-T применяется для вращающихся и скользящих поверхностей. Используется при всех допустимых для жировой смазки скоростях скольжения.

Хорошо подходит для:
- шарикоподшипников
- скользящих опор
- шарнирных соединений
- рукояток, домкратов, рычагов
- направляющих
- передаточных валов
- шпоночных, зубчатых валов

**Технические данные**

| | |
|---|---|
| Сокращенное название (DIN 51502) | KPL 2R - 20 |
| Классификация консистенции | NLGI- класса 2 |
| Основа | алюминий –комплексное соединение - россыпь |
| Цвет | темно-коричневый |
| ЧМТ-тест (DIN 51 350) нагрузка сваривания | 2400 N |
| ЧМТ-тест (DIN 51 350) критическая нагрузка | 2200 N |
| ЧМТ-тест (DIN 51 350) показатель износа (1мин/1000N) | 2,0 мм |
| Значение скорости | 400 000 |
| Рабочая пенетрация (DIN ISO 2137) | 265-295 1/10 мм |
| Водостойкость (DIN 51807) | 0-90 |
| Устойчивость к температурам | -25 до +190°C |
| Температура каплепадения (IP 396) | >210°C |
| Кинематическая вязкость (DIN 51 562) +40°C | 230 мм$^2$/с |
| Кинематическая вязкость (DIN 51 562) +100°C | 16 мм$^2$/с |
| Испытание на коррозионную стойкость - EMCOR (DIN 51 802) | 0 / 0 |
| Плотность при +20°C (DIN 51757) | 0,94 гр/см$^3$ |
| Минимальный срок годности | 24 месяца |

**Предварительная обработка поверхностей**
Поверхности очистить.

**Применение**
Нанести равномерно жировую смазку AL-T.

**Хранение**
Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке в прохладном, хорошо проветриваем месте. Не хранить рядом с окислителями. Рекомендуемая температура хранения: комнатная.

**Стандартная фасовка**
Артикул 27600400 – 400 мл
Артикул 26600040 – 400 кг
Артикул 26600100 – 1 кг
Артикул 26600500 – 5 кг
Артикул 26600925 – 25 кг

**Примечание**
Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

**WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)**
Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**
Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

**Weicon Inc.**
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

**Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.**
Yebibosna Mahallesi Yalçin Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

**WEICON Romania SRL**
Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com